

FICHA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO

Colección	GIRELLI (de Alfredo Girelli)	
Ubicación	Juan Carlos Cruz, piso 10, depto. 1, Vicente López, Pcia. Buenos Aires	
Fecha de relevamiento	21/11/2016	
Clasificación genérica	Gorro militar, cubrecabezas	
Denominación	Gorra de plato de Tcnl del EA	
Materialidad:	Tipología: <input type="checkbox"/> Textil <input type="checkbox"/> Accesorio <input checked="" type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Hombre / Mujer / Niño <input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Documento / Libro / Fotografía <input type="checkbox"/> Cerámica <input type="checkbox"/> Utilitario <input type="checkbox"/> Cuero	



Observaciones: -

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Gorra de plato confeccionada en paño verde oliva con ribete color verde que indica el arma a la que pertenece. Posee visera en cuero color marrón, ornamentada con hilo metálico y lentejuelas. En el frente se ubica una escarapela metálica de pequeñas dimensiones y el escudo nacional debajo de ésta, confeccionada en metal dorado. El interior del gorro frigio se encuentra pintado en color rojo.

Sobre la visera, y sujetado mediante dos botones metálicos que poseen el escudo nacional en relieve, se sitúa el barbiquejo. El interior se encuentra confeccionado en textil color beige y la banda suave en cuero beige (marrón claro) como así también la visera, aunque de color marrón más oscuro. Hacia el fondo de la gorra se encuentra un folder de plástico en donde puede observarse la marca de la casa que confeccionó la pieza: (CASA MUÑOZ BUENOS AIRES INDUSTRIA ARGENTINA). Dicha inscripción se encuentra grabada sobre el cuero de la banda suave.

CONTEXTO HISTÓRICO

No se consigna.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado general de conservación:

BUENO

REGULAR

MALO

DETERIOROS	SI/NO	ESPECIFICACION
Arrugas	NO	-
Manchas	SI	Sólidas en el exterior y líquidas en el interior.
Oxidación	SI	De los elementos metálicos e hilos metálicos.
Suciedad	SI	Generalizada: polvo, pelusas y partículas sólidas.
Remiendos	NO	-
Abrasión	SI	Del cuero de la visera por rozamiento y en general por el uso habitual de la pieza.
Cortes / Desgarros	NO	-
Deformaciones	NO	-
Descosidos / Partes sueltas	SI	La visera y la banda suave se encuentran descosidas casi por completo.
Hilos sueltos	SI	En sectores descosidos.
Biodeterioro	SI	Activo. La banda suave presenta actividad fúngica activa en su totalidad, la cual se observa también en menor medida en el forro del plato.
Faltantes	NO	-
Roturas	SI	La banda suave presenta una rotura hacia el sector del frente.
Alteración cromática	SI	Por acumulación de polvo.
Otros:	-	-

PROUESTA DE TRATAMIENTO

El tipo de intervención que se realiza se apoya en distintos principios y criterios; estos son: mínima intervención, distinción del sector intervenido, reversibilidad de materiales y técnicas, y respeto hacia la originalidad y autenticidad de la pieza, todo ello a efectos de mantener el valor histórico y la importancia que por ello esta pieza reviste.

DETALLE:

- Observación y análisis de la constitución material y de la estructuración general.
- Acondicionamiento y limpieza mecánica del textil exterior por vía seca.
- Limpieza mecánica del interior por vía seca a efectos de remover polvo y esporas de la actividad fúngica de la banda suave.
- Limpieza mecánica del interior por vía húmeda controlada para remover e inactivar actividad fúngica.
- Limpieza del cuero de la visera por vía seca.
- Limpieza del cuero de la visera por vía húmeda controlada.
- Remoción de manchas sólidas presentes en el textil exterior.
- Se realizarán pruebas de limpieza húmeda para disminuir el efecto visual de la mancha líquida presente en el interior (sobre el plato).
- Limpieza por vía húmeda controlada de la escarapela.
- Limpieza mecánica por vía seca de los elementos metálicos (escudo nacional, botones laterales e hilos metálicos de la visera)
- Consolidación de zonas descosidas (de la visera y la banda suave), a efectos de devolverle estructura a la pieza. Se utilizaran los orificios originales de costura aplicando puntadas de conservación según corresponda.
- Adhesión de la rotura de la banda suave con adhesivos de conservación.
- Nutrición del cuero de la visera y banda suave.
- Recomendaciones de manipulación.

PLAZO ESTIMADO: 30 días.

HONORARIOS PROFESIONALES

Acordes al presupuesto adjunto.

APROBADO

Firma y aclaración

Fecha: _____